



PROTECTION DU BOIS LASURE A BASE D'EAU



Description du produit

Finition satiné, protecteur du bois, imperméabilisé et résistant aux rayonnements solaires à base de résine acrylique spéciale qui embellisse et protège.

Certificats

Protection pendant 7 ans. Moyenne constatée pour des applications en situation réelle.

Caractéristiques techniques

Coloris	Incolore, pin, wengé, châtaignier, noyer, teck, acajou et chêne
Aspect	Satiné
Séchage au toucher	30-60 minutes, selon le type de bois et les conditions ambiantes
Recouvrable	Après 2 heures
Rendement	11-14 m ² / L par couche, selon l'état et le type de surface
Diluant	Eau

Propriétés

Facile à appliquer Haute protection. Rendement maximal.
 Taux de solides élevés, faible teneur en solvants, moins nocif pour l'environnement.
 Repousse l'eau et l'humidité environnante et régule la transpiration du bois en évitant les déformations.
 Résiste aux intempéries et aux radiations solaires.
 Durabilité maximale.
 Décore et rehausse la beauté naturelle du bois.

Utilisations

Convient pour finition et protection de surfaces et constructions en bois en extérieur et exceptionnellement en intérieur, fenêtres, portes, poutres et fermes.

Mode d'emploi

Bien agiter avant utilisation.
 Appliquer en fines couches uniformes et bien réparties.
 Pinceau et pistolet : tel quel ou légèrement dilué avec de l'eau.
 Incolore : à utiliser uniquement pour rafraîchir les bois déjà traités avec de la couleur ou pour atténuer les autres nuances.
 Ne pas utiliser le produit seul en extérieur.

Préparation des surfaces

Sur des surfaces non protégées : Nettoyer, poncer et ôter toute trace de poussière, de graisse, d'huile et de cire, ainsi que les petites imperfections, etc.
Sur des surfaces traitées avec des produits de protection qui se sont détériorés : Poncer et éliminer la poussière.



Sur des surfaces avec du vieux vernis détérioré : Éliminer ces couches et procéder comme dans le cas précédent.
Appliquer Fondur à base d'eau Pety en tant que complément au traitement.
Appliquer 2-3 couches en fonction de l'exposition de la surface et des conditions ambiantes.
Si vous obtenez le ton souhaité après 2 couches, appliquer la 3^a avec le produit incolore.
Diluer légèrement les premières couches avec de l'eau et poncer légèrement entre les couches.

Autres renseignements _____

Conditionnement 0.750L

Remarques _____

L'application n'est pas conseillée sur un bois présentant un degré d'humidité élevé, supérieur à 20%.
Agiter le pot avant utilisation.
Ne pas stocker les pots ouverts ou entamés.
Ne pas traiter les ruches ni mouiller les plantes. Appliquer dans un endroit bien ventilé.

